

Datenblatt: PE PF692

Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Zahlenwert
Material		Polyethylen-Schaumstoff	
Farbe		blau	
Abmessungen		[mm]	ca. 2000 x 1000 x 105
Raumgewicht	ISO 845	[kg m ⁻³]	ca. 33
Zugfestigkeit	ISO 1926	[kPa]	
Maschinenrichtung			170
Querrichtung			
Bruchdehnung	ISO 1926	[%]	
Maschinenrichtung			120
Querrichtung			
Stauchhärte	ISO 844	[kPa]	
	10 % Deformation		45
	25 % Deformation		55
	40 % Deformation		
	50 % Deformation		110
Druckverformungsrest	ISO 1856-B	[%]	
25%, 22 h, 1/2 h Entspannung			12
25%, 22 h, 24 h Entspannung			3
Shore-Härte		[°]	48

Die technischen Informationen dieses Datenblattes stellen weder eine Garantie noch eine Zusicherung unsererseits dar. Die Daten basieren auf Angaben der Rohmaterialhersteller.